

ATHENA S3 SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE NORMA
Fete: : Material textil impermeabil	5.4.3 Rezistentă la sfasiere 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	157 N 7.6 mg/cm ² h 61.1 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : Material textil, rezistent la abraziune, asigură aerisirea piciorului	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	25 N Fara decupaj Fara decupaj 7.7 mg/cm ² 62 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Captuseala staif: Membrană respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	25N Fara decupaj Fara decupaj 7.7 mg/cm ² 62 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cicluri 25.600 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Bombeu de siguranta: Material compozit	5.3.2.3 Rezistentă la impact 5.3.2.4 Rezistentă la compresiune	14,0 mm 15.4 mm	≥ 13.5 mm ≥ 13.5 mm

nemetalic	5.7.1 Grosime 5.7.3 Absorbția de apă	3,5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²
Lamela antiperforare: Lamelă antiperforație nemetalică, perforație zero	5.7.4.2 Rezistența la abraziune (mediu umed) Rezistența la abraziune (mediu uscat)	Fără perforații Fără perforații	25.600 cicluri 12.800 cicluri
Acoperis de brant: Talpa interioară detașabilă, captusită, antistatică	5.8.2 Rezistența la sfășiere 5.8.3 Rezistența la abraziune 5.8.4 Rezistența la flexare 5.8.5. Hidroliză 6.4.2 Rezistența la uleiuri 5.11 Rezistența la alunecare pe plăci ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafața totală a talpii Alunecare pe calcai Rezistența la alunecare pe plăci din oțel acoperite cu glicerina Alunecare pe suprafața totală a talpii Alunecare pe calcai	10.5 kN/m 58 mm ³ 2.5 mm 1.5 mm 1% 0.46 0,40 0,21 0,16	≥ 8 kN/m ≤ 150mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13
Talpa: PU 2D talpa aderentă, SRC			

MARIMI : 35-48 MONDOPOINT 11
