

# SMASHWRAP®

Selbstklebende Schutzfolie - grün  
Self adhesive protection film - green  
Film adhésif de protection - vert

Nr. No. No.	Eigenschaft Properties Caractéristiques	Einheit Measuring Unit Unité de Mesure	Meßwert Value Valeur
1	Dichte density Densité	g / cm <sup>3</sup>	ca. 0,925
2	Dicke Thickness Epaisseur	µm	90
3	Zugfestigkeit längs Tensile Strength machine direction Résistance à la traction direction extrusion	N / mm <sup>2</sup>	25
4	Zugfestigkeit quer Tensile Strength transverse direction Résistance à la traction direction transversal	N / mm <sup>2</sup>	33
5	Bruchdehnung längs Elongation at break machine direction Allongement à la rupture direction extrusion	%	300
6	Bruchdehnung quer Elongation at break transverse direction Allongement à la rupture direction transversal	%	560
7	Abmessung und Ausführung Dimension and Design Dimension et Version	Breite / width / largeur: Länge / length / longueur:	20 - 1.500 mm 100 m
8	Material / Klebstoff Material / adhesive Matériel / adhésif	PE / Acrylate	
9	Lagerzeit Storage time Temps de stockage	6 Monate (ohne Klebkraftverlust) 6 months (no loss of adhesive) 6 mois (sans perte de force adhésive)	
10	Lagertemperatur Storage temperature Température de stockage	+10°C - +40°C	
11	Einwirkung von UV-Strahlung / Temperaturschwankung Exposure to UV-radiation / thermal fluctuation Exposition aux UV / variation de température	ist zu vermeiden  to avoid à éviter	

Diese technische Information erfolgt nach bestem Wissen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Die aufgeführten Richtwerte sind Mittelwerte und stellen keine garantierte Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Diese Erklärung beschränkt sich auf das Material, wie es die Valtec Premium Lubricants verlässt und umfasst nicht die gegebenenfalls durch nachfolgende Verarbeitungsschritte und/oder Handlungsschritte vorgenommenen Veränderungen.

This technical information has been given to the best of our knowledge. The above mentioned standards are average values and no granted assurance of special properties. This statement is limited to the material, in the state as it leaves the company Valtec Premium Lubricants and does not include possible modifications by conversion and/or handling after dispatch.

Cette information technique a lieu en toute état de cause et est conforme à notre état de connaissance actuel. Les valeurs indicatives mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne représentent pas une assurance garantie de certains caractéristiques. Cette déclaration se limite aux produits dans l'état où ils délaissent Valtec Premium Lubricants et n'englobe pas d'éventuelles modifications dues à des traitements ou manutentions ultérieurs.